LOCAL DA SONDAGEM		REG.	ANÁLISE GRANULOMÉTRICA (% que passa na peneira)										ENSAIOS FÍSICOS		CLASSIF.		COMPACT. AASHO		ISC				Ensaios "in situ"		TIPO DE SOLO
FURO	PROF.		2"	1"	3/4"	3/8"	4	10	20	40	60	200	LL	IP	IG	HRB	Dmáx.	Hót.	h	Dens.	Exp.	ISC	Dens.	Umid.	Classif. AASHO
1	000-400	J8H1F1	100	100	100	99	98	93	86	77	68	57	30,1	13,2	5	A6	1.745	12,3	12,5	1.735	0,6	31			Argila arenosa
2	000-400	J8H1F2	100	100	99	94	94	83	75	67	57	47	26,7	11,6	2	A6	1.765	12,1	11,8	1.747	0,6	27			Argila arenosa
3	000-400	J8H1F3	100	100	99	94	93	82	75	66	58	48	27,3	11,9	3	A6	1.763	11,8	11,7	1.789	0,5	26			Argila arenosa
4	000-400	J8H1F4	100	100	100	97	96	88	82	76	68	60	33,9	13,1	6	A6	1.792	12,1	11,9	1.785	0,4	19			Argila arenosa
5	000-400	J8H1F5	100	100	100	100	98	98	92	85	71	64	37,2	14,8	7	A6	1.794	11,9	12,1	1.805	0,5	17			Argila arenosa
6	000-400	J8H1F6	100	100	100	98	98	91	85	77	69	57	33,8	13,3	5	A6	1.812	11,9	12,2	1.844	0,5	17			Argila arenosa
7	000-400	J8H1F7	100	100	100	98	98	92	86	78	68	57	29,0	12,7	5	A6	1.795	12,1	11,8	1.815	0,5	18			Argila arenosa
8	000-400	J8H1F8	100	100	100	98	97	90	81	72	62	51	28,8	12,2	3	A6	1.821	12,1	11,9	1.847	0,4	17			Argila arenosa
9	000-400	J8H1F9	100	100	100	98	98	92	84	75	64	53	29,9	12,8	4	A6	1.778	11,8	11,5	1.765	0,4	21			Argila arenosa
10	000-400	J8H1F10	100	100	100	98	97	92	86	78	70	59	30,7	14,3	6	A6	1.779	11,6	11,8	1.769	0,4	19			Argila arenosa
11	000-400	J8H1F11	100	100	100	98	97	91	84	77	70	61	29,6	12,8	6	A6	1.821	11,6	11,2	1.807	0,4	28			Argila arenosa
12	000-400	J8H1F12	100	100	100	99	98	92	86	78	71	60	30,7	13,1	6	A6	1.789	11,7	11,6	1.785	0,5	20			Argila arenosa
1C	000-400	J8H1F1C	100	100	100	98	94	85	80	75	64	59	28,6	14,9	6	A6							1.462	6,4	Argila arenosa
2C	000-400	J8H1F2C	100	100	100	97	94	87	84	76	59	51	28,8	13,3	4	A6							1.502	6,0	Argila arenosa
3C	000-400	J8H1F3C	100	100	100	96	95	94	93	86	71	63	27,1	11,9	6	A6							1.507	6,9	Argila arenosa
4C	000-400	J8H1F4C	100	100	99	94	85	66	56	55	52	51	29,9	15,6	5	A6							1.503	6,5	Argila arenosa
5C	000-400	J8H1F5C	100	100	100	95	93	89	87	80	67	60	34,2	11,9	5	A6							1.494	8,2	Argila arenosa
6C	000-400	J8H1F6C	100	100	100	97	90	75	67	65	60	57	34,0	11,4	4	A6							1.487	5,4	Argila arenosa
Média			**100**	**100**	**100**	**97**	**95**	**88**	**82**	**74**	**65**	**56**	**30,6**	**13,0**			**1.788**	**11,9**	**11,8**	**1.791**	**0,5**	**22**	**1.493**	**6,6**	
Desvio Padrão			**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**8**	**9**	**7**	**6**	**5**	**2,9**	**1,2**			**23**	**0,2**	**0,3**	**35**	**0,1**	**5**	**17**	**0,9**	

Ferrovia : Transnordestina
Trecho : Parnamirim - Araripina (PE)
Extensão : 112,6 km
Lote : 3

Ecoplan Engenharia Ltda.

ENSAIOS RESUMO

JAZIDA Nº 08